

Optiroc ABS MD 16 Grunt

preparat do gruntowania podłóży

pod podkłady podłogowe, koncentrat do rozcieńczania wodą

Zastosowanie

- Do gruntowania podłóży przed każdym zastosowaniem zapraw podłogowych maxit
- Nadaje się do gruntowania podłóży pod inne podkłady podłogowe.

Cechy wyrobu

- Zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- Zapobiega odwodnieniu zapraw przed ich związaniem
- Zapobiega powstawaniu pęcherzy na powierzchni wylewanej warstwy
- Polepsza rozlewność zapraw podłogowych
- Po wyschnięciu odporny na alkalia i zawilgocenie
- Paroprzepuszczalny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Łatwy w stosowaniu
- Przyjazny dla środowiska naturalnego

Przygotowanie podłoża

Optiroc ABS MD 16 Grunt ma bardzo dobrą przyczepność do suchych, mocnych, zwartych, wolnych od zanieczyszczeń podłóży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp. Podłoże należy oczyścić mechanicznie np. przez śrutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifować) i dokładnie odkurzyć. Podłoża zatluszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt) usunąć.

Wykonanie

Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji w zależności od rodzaju podłoża. Proporcje mieszania podano w tabeli. Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewać na podłoże i rozprowadzać za pomocą szczotki - nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż. Gruntować 3 - 24 godziny przed nakładaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeżeli zaprawa będzie układana po 24 godzinach od ostatniego gruntowania. W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +30°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów. Zbyt krótki czas schnięcia przed położeniem zapraw podłogowych, niska temperatura i/lub wysoka wilgotność może powodować uszkodzenia w warstwie preparatu i w efekcie powstawanie pęcherzy powietrznych w nakładanej warstwie zaprawy.



Proporcje mieszania i orientacyjne zużycie **Optiroc ABS MD 16 Grunt** do gruntowania podłóży pod podkłady podłogowe np.: **2000 Plus, 148, 331, 341, 201, 1000, 1500, 3000, 6000:**

Podłoże	MD 16 : woda	zużycie l/m ²	ilość warstw
Beton wylewany lub prefabrykowany	1 : 3	0,15	1
Drewno, stal zabezpieczona antykorozyjnie	5 : 1 + sucha zaprawa *	0,20	1
Płytki ceramiczne, lastriko, kamień, PVC	1 : 1 + sucha zaprawa *	0,20	1
Suche, porowate powierzchnie, np. wylewki cementowe (szlichty)	1 warstwa 1 : 5 2 warstwa 1 : 3	0,20 - 0,40	2

* Świeżo wylany grunt posypać równomiernie niewielką ilością suchej zaprawy podłogowej i powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże; po wyschnięciu całe podłoże dokładnie odkurzyć.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Chronić przed dziećmi.

Uwaga

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym maxit. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Opakowania

Butelki 1 litr, kanistry: 5 litrów, 10 litrów, 30 litrów

Przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu, przy składowaniu w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w temperaturze powyżej +5°C.

Chronić przed mrozem!

Dane techniczne

Wyrób zgodny z:	ITB AT-15-2786/2001, PN-C-81906/2003
Zużycie materiału:	w zależności od chłonności podłoża od 0,15 l/m ² do 0,4 l/m ²
Czas schnięcia:	3 - 5 godz.
Temperatura stosowania:	od +10°C do +30°C

maxit sp. z o. o.

dawniej Optiroc sp. z o.o.
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria
tel.: (022) 701 55 60
fax: (022) 701 55 61
e-mail: maxit@maxit.pl

Doradcy Techniczni maxit

Warszawa: (022) 701 55 66
0505 172 110
Koszalin: 0505 172 051
Wrocław: 0505 172 050

www.maxit.pl

jak budować to **maxit**

A maxit Group company