

Optiroc Spoina 0-8 mm

elastyczna zaprawa do spoinowania

do płytek ściennych i podłogowych, mrozoodporna, o niskiej nasiąkliwości, odporna na zabrudzenia i ścieranie

Zastosowanie

- Do spoinowania glazury, terakoty, gresów itp.
- Do wewnątrz (pomieszczenia suche, wilgotne i mokre) i na zewnątrz
- Na ścianach i podłogach
- Przy ogrzewaniu podłogowym

Cechy wyrobu

- Mrozoodporny
- Wodoodporny
- Elastyczny
- Gładki
- O obniżonej nasiąkliwości
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Łatwy w stosowaniu
- Przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego

Przygotowanie podłoża

Brzegi płytek oczyścić z zaprawy klejącej (i ew. starych spoin). Płytki nasiąkliwe, porowate zwilżyć mokrą gąbką i sprawdzić czy **Optiroc Spoina** nie powoduje ich przebarwienia. Płytki nienasiąkliwe pozostawić suche.

Przygotowanie zaprawy

Do naczynia wlać odpowiednią ilość czystej wody, wsypać zawartość opakowania i wymieszać, aż do uzyskania „pasty” bez grudek. Pozostawić na ok. 5 min. Ponownie wymieszać, sprawdzić konsystencję i ew., mieszając, dolać trochę wody. Nie dawać więcej wody niż zaleca karta techniczna.

Wykonanie

Zaprawę dokładnie wciskać w szczeliny między płytkami gumową pacą. Powierzchnię spoin można wygładzić zaokrąglonym narzędziem. Pozostawić na około 15 - 30 minut, a następnie wyczyścić płytki lekko wilgotną, często płukaną gąbką; ew. nałot wypolerować suchą szmatką. Dylatacje, naroża, połączenia z urządzeniami sanitarnym itp. wypełniać silikonem (np. **maxit S silikon Sanitarny**) lub stosować specjalne profile. Temperatura otoczenia i podłoża w czasie spoinowania i twardnienia spoin powinna wynosić od +5°C do +25°C. Spoiny chronić przed deszczem, rosą, także przed gwałtownym wysychaniem – ew. zwilżać lekko wilgotną gąbką. Czyszczenie narzędzi: świeża zaprawa – wodą, stwardniała – mechanicznie. W przypadku spoinowania płytek z kamieni naturalnych stosować się do zaleceń producenta płytek. Do spoinowania płytek w basenach i na powierzchniach obciążonych chemicznie należy stosować materiały specjalne (np. epoksydowe).



Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochłapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uwaga

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Przedstawione wyżej informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym maxit.

W zależności od warunków i sposobu wykonania, kolor wykonanej spoiny może się różnić od koloru podanego we wzorniku. Zaleca się spoinować daną powierzchnię w tych samych warunkach i w ten sam sposób, zaprawą pochodzącą z tej samej daty produkcji, wymieszaną z taką samą ilością wody.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Opakowania

Worki 2 kg, 5 kg i 25 kg

Przechowywanie

24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

Dane techniczne

Wyrób zgodny z:	PN-EN 13888:2002	
Klasa wg. EN 13888:	CG2	
Szerokość spoiny:	od 0 do 8 mm	
Proporcje mieszania:	▪ worek 2 kg; od 0,62 do 0,68 l / opakowanie ▪ worek 5 kg; od 1,55 do 1,70 l / opakowanie	
Orientacyjne zużycie materiału:	od 0,2 do 1,0 kg/m ² w zależności od wymiarów płytek	
Czas zużycia:	ok. 1,5 godz.	
Czas utwardzania:	ruch pieszy po 24 godz.	
Temperatura stosowania:	od +5°C do +25°C	
Odporność na temperaturę:	od -30°C do +70°C	
Dostępne kolory:		
201 biel	211 czekolada	221 lazur
202 mleko	212 kawa	222 turkus
203 perła	213 beż	223 pistacja
204 platyna	214 karmel	224 groszek
205 tytan	215 łosoś	225 mięta
206 grafit	216 toffi	226 oliwka
207 navy	217 awokado	227 róż
208 czerni	218 ananas	228 miedź
209 ziemia	219 melon	229 burgund
210 khaki	220 krokus	230 cynamon

maxit sp. z o.o.

dawniej Optiroc sp. z o.o.
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria
tel.: (022) 701 55 60
fax: (022) 701 55 61
e-mail: maxit@maxit.pl

Doradcy Techniczni maxit

Warszawa: (022) 701 55 66
0505 172 110
Koszalin: 0505 172 051
Wrocław: 0505 172 050

www.maxit.pljak budować to **maxit**