

maxit NOMIX®

błyskawiczny beton do zakotwień

nie wymaga mieszania

Nowość! Produkt chroniony patentem maxit

Opis wyrobu

Sucha mieszanka szybkostrawnego betonu, gotowa do użycia po dodaniu wody; nie wymaga mieszania – wyjątkowo łatwa i szybka w stosowaniu, bez konieczności podłączania do prądu i brudzenia betoniarek lub innych urządzeń mieszających, bez brudzenia pojemników i narzędzi oraz jakichkolwiek strat nieużytego materiału.

Zastosowanie

- maxit NOMIX® przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów jak i majsterkowiczów
- Idealny do łatwego i szybkiego montażu – kotwienia w gruncie masztów do flag, znaków drogowych, drogowskazów, tablic ogłoszeniowych, lamp ogrodowych, słupków, ogrodzeń, skrzynek pocztowych, suszarek ogrodowych, altan, pergoli, ławek, ogrodowych zabawek dla dzieci, drobnych form architektonicznych, kotew metalowych itp. elementów wykonanych z metali, drewna, akrylu itp. materiałów.
- Zastosowany beton już po 5 - 15 min. twardnieje, po ok. 1 godz. przenosi lekkie obciążenia, a pełne po 24 godz.

Uwaga:

maxit NOMIX® nie jest przeznaczony do wykonywania elementów konstrukcyjnych budynków np. słupów, nadproży, stropów, schodów itp.

Cechy wyrobu

- Cementowy
- Mrozoodporny i wodoodporny
- Błyskawicznie wiąże
- Przyjazny dla ludzi i środowiska naturalnego

Wykonanie

W zależności od planowanego obciążenia kotwionego elementu wykonać wykop (dołek) tak, aby odległość między ściankami wykopu a elementem wynosiła co najmniej 10 - 25 cm. Zalać wodą wykop do połowy głębokości, polewając przy tym równomiernie ściany wykopu. Montowany element ustawić centralnie w wykopie. Wsypywać suchą mieszankę maxit NOMIX® powoli i równomiernie wokół montowanego elementu aż do całkowitego wypełnienia wykopu. Wierzch betonu poleć wodą i wygładzić np. kielnią.

Uwaga:

- Sprawdzić prawidłowość położenia montowanego elementu - beton wiąże już po ok. 5 - 15 minutach!
- W przypadku gruntów chłonnych (np. piaszczysto-żwirowych) suchą mieszankę maxit NOMIX® wsypywać wokół elementu warstwami grubości ok. 10 cm i każdą taką warstwę polewać powoli i równomiernie wodą np. z konewki.



Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu mieszanką. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Uwaga

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym maxit. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Opakowania

Worki 25 kg, palety 48 szt. x 25 kg = 1200 kg

Przechowywanie

6 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu na paletach, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach i w suchych warunkach.

Dane techniczne

Skład:	mieszanka cementów, kruszywa o uziarnieniu 0 - 4 mm, dodatki poprawiające parametry techniczne i własności robocze
Proporcje mieszania:	stosować co najmniej 4,5 litra wody na 25 kg suchej mieszanki, nie wymaga mieszania
Wydajność:	ok. 14 - 15 litrów betonu z 25 kg (jeden worek) suchej mieszanki

Przykładowe zużycie suchej mieszanki (kg):

Średnica kotwionego słupka (cm)	5	5	7,5	7,5
Średnica wykopu (cm)	20	30	20	30
Głębokość wykopu (cm)				
30	20	45	15	40
45	30	70	25	65
60	40	95	35	90
75	50	120	45	115

tj. np. 25 kg (jeden worek) suchej mieszanki **maxit NOMIX®** wystarcza na zakotwienie słupka o średnicy 5 cm w wykopie 20 x 20 x 40 cm

Wstępne wiązanie:	po 5 - 15 minutach
Lekkie obciążenia:	po ok. 1 godz.
Pełne obciążenia:	po ok. 24 godz.
Temperatura stosowania:	od +5°C do +30°C

maxit sp. z o.o.

dawniej *Optiroc sp. z o.o.*
ul. Adamowicza 1
05-530 Góra Kalwaria
tel.: (022) 701 55 60
fax: (022) 701 55 61
e-mail: maxit@maxit.pl

Doradcy Techniczni maxit

Warszawa: (022) 701 55 66
 0505 172 110
Koszalin: 0505 172 051
Wrocław: 0505 172 050

www.maxit.pljak budować to **maxit**